

CX-205A 消泡剂

产品描述

CX-205A 为非硅类消泡剂，适用于溶剂型涂料、油墨及热固性树脂体系，也可以用于消除生产、施工以及底材润湿过程中产生的气泡，并不会影响层间附着力。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	不含有机硅的破泡聚合物溶液
外观	无色澄清透明液体
粘度(25℃, LND-5)	17/s±1/s
密度 (25℃, g/cm³)	0.8365±0.01
固含量 (180℃*30min)	20%±2%
折光率	1.4600ND-1.4700ND
表面张力(25℃, mN/m)	24.91±1
闪点	34℃
溶剂	石油溶剂/羟基醋酸丁酯/乙二醇丁醚

推荐用量

推荐用于双组份 PU 体系、氨基烤漆体系、硝基浸涂体系、酸固化氨基体系、卷材涂料等。添加量根据不同使用体系加量不同，推荐对总量 0.05 ~ 0.5%，请测试最佳用量。

应用领域

推荐：工业涂料、汽车涂料、建筑涂料、木器和家具涂料；
适用：保护性涂料、卷材/罐头涂料。

加工指导

为获最佳性能，消泡剂应在研磨前加入研磨料中。
若在后阶段加入，则须有足够高的剪切力

以保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔。

特性和优点

- 1、CX-205A 有极强的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
- 2、CX-205A 可以解决哑光粉以及锌粉的搅拌泡，帮助多孔性底材施工时候脱泡。
- 3、CX-205A 不会影响层间附着力,尤其适用于底漆的消泡。

贮存和运输

本品请按危化品运输和贮存；应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低于 5℃时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶

以上资料仅供参考，不做任何保证性质，请预先测试其适用性。