

CX-330 氟改性丙烯酸流平剂

产品描述

CX-330 是用于溶剂型体系和油性涂料的非硅流平剂。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	氟改性聚丙烯酸酯共聚
外观	无色透明液体
粘度(25°C, LND-5)	14/s±1/s
密度 (25°C, g/cm³)	0.9313±0.01
固含量 (150°C*30min)	55%±2%
折光率	1.4500ND-1.4600ND
表面张力(25°C, mN/m)	17.13±1
溶剂	二甲苯

应用领域

推荐：溶剂型涂料、木器和家具涂料、UV 涂料、烤漆、聚氨酯漆及卷钢涂料。

推荐用量

助剂用量（购入形式）基于总配方：0.1-1%

加工指导

在涂料生产任何阶段均可加入, 无特殊要求。

特性和优点

CX-330 具有极佳的相容性及再涂性。添加至涂料时, 可增进底材润湿性及防止涂膜的缩孔、针孔、鱼眼等缺陷产生, 并获得最佳的流动与流平性; 性质稳定, 不易水解, 具有优秀的耐光性与抗老化, 而且不会挥发, 因此于涂料体系出可增流动与流平外, 也具备增塑的效果; 同时, 防缩孔能力极强。

贮存和运输

本品请按危化品运输和贮存; 远离火源, 贮存在通风、阴凉、干燥的环境中; 保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶, 190KG/铁桶