

# CX-101 溶剂型体系分散剂

## 产品技术指标

| 项 目               | 指 标               |
|-------------------|-------------------|
| 化学组成              | 中性羧酸盐溶液           |
| 外观                | 黄色澄清透明液体          |
| 粘度(25°C)          | 30cp±10cp         |
| 密度 (25°C, g/cm³)  | 1.0284±0.01       |
| 固含量 (150°C*30min) | 55%±2%            |
| 折光率               | 1.4500ND-1.4600ND |
| 表面张力(25°C, mN/m)  | 25.45±1           |
| 溶剂                | 丙二醇甲醚醋酸酯/二甲苯      |

## 推荐用量

助剂用量：无机颜料：1-3%（对颜料量）

填料：0.5-2.0%（对填料量）

## 加工指导

研磨前加入，高速分散于粘度接近的体系中。

## 应用领域

推荐：卷钢涂料和印铁涂料，硝基，酸固化，聚氨酯木器漆，氨基工业烤漆，不饱和聚酯，环氧树脂和塑胶涂料。

## 特性和优点

改善颜料润湿和颜料分散稳定性的润湿分散剂。由于它是可控絮凝型助剂，因此较宜用于底漆和中间涂料中。产生触变性故而防止颜料浮色和发花，以及沉淀，并减少流挂。

## 贮存和运输

本品请按危化品运输和贮存；远离火源，贮存在通风、阴凉、干燥的环境中；保质期36个月。

## 包装规格

25 公斤/胶桶，190 公斤/铁桶