

CX-315 流平剂

产品描述

CX-315 是用于溶剂型涂料的聚硅氧烷流平剂。

产品技术指标

项 目	指 标
化学组成	改性聚硅氧烷
外观	无色澄清透明液体
粘度(25°C, LND-5)	12/s ±1/s
密度(25°C, g/cm³)	0.9823±0.01
固含量 (150°C*30min)	25%±2%
折光率	1.4100ND-1.4200ND
表面张力(25°C, mN/m)	21.70±1
溶剂	二甲苯/乙二醇单丁醚

推荐用量

对全量添加 0.1-0.5%。可在任何阶段添加，请搅抖均匀。

应用领域

溶剂型涂料

特性和优点

- 1.对底材的润湿性良好，可增进涂膜流平，预防涂料膜缺陷。
- 2.增进涂膜滑性。
- 3.与大部分树脂的相溶性良好。
- 4.使用于再涂体系，请先试验可行性。

贮存和运输

本品请按危化品运输和贮存；温度低于 5 °C 时可能发生分层或浑浊，加热至 20 °C 并充分混合；保质期 36 个月。

包装规格

25KG/胶桶，190KG/铁桶